

# DOKUMENTÁCIÓ

Sorszám: 8811

---

Megrendelő gyűjtemény: **MNL-Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét**

Leltári szám: **IX. 6.**

Szerző, cím: **Mi Kecskemét Mező Várossa ...**

Kiadás helye, éve: **1788.**

Méretadatok: magasság: 48 cm    szélesség: 69 cm    vastagság: kétrét hajtott

Digitális fotódokumentáció.

A mű állapotának leírása:

Műtárgy típusa: oklevél, irat, könyv

Irat típusa: kézirat, színezett

Állapota: hajtások mentén hiányok, széleken beszakadások, kissé szennyezett és elzsírosodott felület

---

4 munkaóra

Javasolt restaurálási munka:

Fotódokumentáció a restaurálás előtti állapotról. Portalanítás és alapos száraz tisztítás. A tinták és színek vízdékonyság szempontja szerint való vizsgálata, szükség esetén levédés. Óvatos mosás, savtalanítás és utánerővezés. Kézi javítás, a hiányok kiegészítése a hasadások megtámasztása. Óvatos kipréselés. A további tároláshoz savmentes papírból pallium készítése. Fotódokumentáció készítése a restaurálás utáni állapotról.

Felhasznált anyagok:

- Alkoholos Regnál 3%-os oldata
- víz, Tylose, Ca(OH)<sub>2</sub>-oldat
- glutofix
- kézi merítésű papír, japán fátyol papír
- 250 g-os offset papír

A munka átvételének ideje: 2019.07.30.

Restaurátor: Berényi Katalin

A munka elkészült: 2019.08.16.

Szakmai vezető:

# DOKUMENTÁCIÓ

Sorszám: 8812

---

Megrendelő gyűjtemény: **MNL-Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét**

Leltári szám: **IX. 6.**

Szerző, cím: **Mi Tekintetes Nemes Pest Vármegyében ...**

Kiadás helye, éve: **1840.**

Méretadatok: magasság: 44 cm    szélesség: 56 cm    vastagság: 1 lap

Digitális fotódokumentáció.

A mű állapotának leírása:

Műtárgy típusa: oklevél, irat, könyv

Irat típusa: nyomtatvány, viaszpecsétes

Állapota: erősen hiányos, helyenként egy régi enyhe penészkártól kissé meggyengült papíryanag, a hátoldali hordozó dekli savasodik.

---

6 munkaóra

Javasolt restaurálási munka:

Fotódokumentáció a restaurálás előtti állapotról. Portalanítás és alapos száraz tisztítás. Mosás, savtalanítás és utántenyezés. Kézi javítás vagy papíröntéssel a hiányok kiegészítése és a hasadások megtámasztása. Óvatos kiprészelés. A további tároláshoz savmentes papírból pallium készítése. Fotódokumentáció készítése a restaurálás utáni állapotról.

Megjegyzések: Savasodó deklire kasírozták, műanyag ragasztóval! Eltávolítása hasításos technikával történt. Viszont a hajtásokban egy vékony réteg visszamaradt, a papír gyengesége miatt a további sérülés elkerülése végett. Ezeket a helyeken etil-acetáttal lett oldva és utána mechanikusan eltávolítva ragasztó.

Felhasznált anyagok:

- vizes mosás
- Tylose-oldat, Ca(OH)<sub>2</sub>-oldat
- etil-acetát
- öntve kiegészítés
- kasírozás: Tylose + keményítő + japán fátyol papír
- 250g-os offset pallium

A munka átvételének ideje: 2019.07.30.

Restaurátor: Berényi Katalin

A munka elkészült: 2019.08.16.

Szakmai vezető:

# DOKUMENTÁCIÓ

Sorszám: 8813

---

Megrendelő gyűjtemény: **MNL-Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét**

Leltári szám: **IX. 6.**

Szerző, cím: **Mi Szabados Kecskemét Mező Várossában ... (céhlevél)**

Kiadás helye, éve: **1844.**

Méretadatok: magasság: 56,5 cm   szélesség: 76 cm   vastagság: kétrét hajtott

Digitális fotódokumentáció.

A mű állapotának leírása:

Műtárgy típusa: oklevél

Irat típusa: nyomtatvány

Állapota: Hajtások mentén sérült, hiányos. Helyenként erősen szennyezett.

---

4 munkaóra

Javasolt restaurálási munka:

Fotódokumentáció a restaurálás előtti állapotról. Portalanítás és alapos száraz tisztítás. Mosás, savtalanítás és utántenyezés. Kézi javítás vagy papíröntéssel a hiányok kiegészítése és a hasadások megtámasztása. Óvatos kiprélés. A további tároláshoz savmentes papírból pallium készítése. Fotódokumentáció készítése a restaurálás utáni állapotról.

Megjegyzések: Felzetes ostya-pecséttel ellátott oklevél.

Felhasznált anyagok:

- vizes mosás, Tylose-oldat, Ca(OH)<sub>2</sub>-oldat
- házi merített papír, japán fátyol papír
- glutofix
- 250 g-os offset papír

A munka átvételének ideje: 2019.07.30.

Restaurátor: Berényi Katalin

A munka elkészült: 2019.08.16.

Szakmai vezető:

# DOKUMENTÁCIÓ

Sorszám: 8814

---

Megrendelő gyűjtemény: **MNL-Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét**

Leltári szám: **n. a.**

Szerző, cím: **Mi Szabados Kecskemét Mező- Várossában Lakozó Molnár ... (céhlevél)**

Kiadás helye, éve: **Kecskemét, 1848. Szentgyörgy havának 24-dik napján**

Méretadatok: magasság: 43 cm szélesség: 57 cm vastagság: 1 lap

Digitális fotódokumentáció.

A mű állapotának leírása:

Műtárgy típusa: oklevél

Irat típusa: nyomtatvány

Állapota: széleken beszakadozott, szennyezett felületű, helyenként barnás foltok a papírban

---

4 munkaóra

Javasolt restaurálási munka:

Fotódokumentáció a restaurálás előtti állapotról. Portalanítás és alapos száraz tisztítás. Mosás, savtalanítás és utántenyezés. Kézi javítás vagy papíröntéssel a hiányok kiegészítése és a hasadások megtámasztása. Óvatos kipróbálás. A további tároláshoz savmentes papírból pallium készítése. Fotódokumentáció készítése a restaurálás utáni állapotról.

Felhasznált anyagok:

- vizes mosás , Tylose-oldat, Ca(OH)<sub>2</sub>-oldat
- fehérités: 9%-os H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zselé
- japán fátyol papír
- 250 g-os offset papír

A munka átvételének ideje: 2019.07.30.

Restaurátor: Berényi Katalin

A munka elkészült: 2019.08.16.

Szakmai vezető:

# DOKUMENTÁCIÓ

Sorszám: 8804

---

Megrendelő gyűjtemény: **MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét**

Leltári szám: **MNL BKML XV. 1. a. 355**

Szerző, cím: **Kecskemét térképe**

Kiadás helye, éve: **1819.**

Méretadatok: magasság: 114,5 cm   szélesség: 32,6 cm   vastagság: 1 lap

Digitális fotódokumentáció.

A mű állapotának leírása:

Műtárgy típusa: térképlap

Állapota: A kasírozásról helyenként felvált a térképlap, ezt próbálták rögzíteni, amit a ragasztó nyomok mutatnak. Nagyon elporosodott, elkoszolódott, szakadt és a papír töredezett. Kisebb hiányok vannak a térképlapon. Kék színű papírral keretezték, ez a papír töredékesen maradt meg.

---

12 munkaóra

Javasolt restaurálási munka:

Fotódokumentáció a restaurálás előtti állapotról. Portalanítás és alapos száraz tisztítás. A színes tinták vizsgálata és szükség esetén levédésük. Mosás, savtalanítás és utántenyezés. Vásznonra kasírozás savmentes offset papír alákasírozással. A szélek kék papírral való elszegése az eredetinek megfelelően. A további tároláshoz savmentes papírból pallium készítése. Fotódokumentáció készítése a restaurálás utáni állapotról.

Megjegyzések: A kasírozó vászon hátoldalán felirat van, ezt a részt mellékeltem a térképhez.

Felhasznált anyagok: víz, alkoholban oldott regnál, Ca(OH)<sub>2</sub>, tylose, pamut vászon, savmentes offset papír, keményítő, kék savmentes ingres papír

A munka átvételének ideje: 2019. 07. 04.   Restaurátor: Gy. Molnár Kerstin

A munka elkészült: 2019. 08. 14.

Szakmai vezető: 